

高耐候シーリング材
1成分形変成シリコン系

SRシール

高耐候クリア
MAX

施工部がより美しく仕上がり、
しかもより長持ち!



ビックリする
クリア性

施工部の色を
気にせず使える!

ピカイチの
耐候性

黄ばみづらく、
割れにくい!



はっ水汚染が少ないので
このように
なりづらい!

※上記写真は用途例

比べてみてください!

(塗布5mm厚)

下の文字が
読めるほど
クリア!

高耐候クリア MAX

RISE サンライズ

他社製品(シリコン系)

RISE サンライズ

RISE サンライズ 株式会社

用途

- ✓ ガラリー、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地
- ✓ 一般建築物の内外装目地
- ✓ 色が異なる部位にまたがる施工
- ✓ 施工部を目立たせたくない部位

※被着体越して接着界面に紫外線が当たると接着性が低下する為、透明素材かつ日光が当たる用途には適していません。
※大理石、上水道の給水用塩ビ管、継ぎ手には使用しないでください。
※サイディング目地等のワーキングジョイントには適しません。

特徴

- ✓ 透明なので施工部の色を気にせず使用可能
- ✓ 表面硬化が速い
- ✓ 下地材料への接着性に優れる
- ✓ 耐候性に優れる
- ✓ はっ水汚染が少ない
(シリコンオイルのしみ出しなど)

速硬化！

硬化性		高耐候 クリアMAX	他社A	他社B
指触乾燥時間	35℃ 60% RH	15分	30分	10分
	23℃ 50%RH	20分	240分	10分
	5℃ 40% RH	60分	990分	60分

接着性良好！

接着性	高耐候 クリアMAX	他社A	他社B
サイディング表面	○	×	○
ステンレス (SUS304)	○	×	○
塗装サッシ	○	×	○
アルミアルミ	○	×	○

透明性良好！


外観	高耐候 クリアMAX	他社A	他社B
塗布厚み	1mm	SR サンライズ ○	SR サンライズ △
	5mm	SR サンライズ ○	SR サンライズ ×
	8mm	SR サンライズ ○	SR サンライズ ×

耐候性良好！

メタルウェザー メーターを用いた 耐候試験	高耐候クリアMAX		
	150hr	350hr	500hr
予想対応年数	5~10年	10~15年	15年~20年
1mm厚み(初期)	○クラック無し	○クラック無し	○クラック無し

使用方法

- 1 施工面の汚れを取り除き充分乾燥させる。
- 2 マスキングテープ(養生テープ)を目地際に沿ってしっかりはる。
- 3 施工面には必ず液変成シリコンLM専用プライマーあるいは、ボンドシールプライマー #2 (コニシ品)を充分に塗布し、30~60分乾燥させる。
- 4 カートリッジ先端のアルミ箔をノズルの先で突き破る。
- 5 ノズルをカートリッジのネジに取り付け、先端を目地の大きさに合わせてカッターで切りカートリッジガンにセットする。プライマー乾燥後8時間以内に目地底にノズルをあてて、すみずみまで充填する。



アルミ防湿膜を破る ノズルをセットしカット カートリッジガンにセット

- 6 充填後速やかにヘラ仕上げを行い、マスキングテープを剥がす。

注意事項

安全対策	ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 環境への放出を避けること。
応急処置	吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪い時は、医師に連絡すること。
廃棄	内容物、容器は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

- シーリング材が眼に入ったときは直ちに水道水で洗眼し、眼科医の診察を受ける。
- 飲み込んだときは、直ちに医師の診察を受ける。
- 皮膚についたときは拭き取ってから、石鹸でよく洗う。
- 空気中の湿気と反応して硬化するため、開封後は速やかに使い切る。
- 不要部分に付着した場合は硬化する前にウェスで拭き取る。清掃溶剤を使用する場合、拭き取る部材やシーリング材に影響が無いことを確認してから使用する。拭き取りが不十分でシーリング材が薄く残ると、後で白く変色するので、拭き取りは、十分におこなうこと。
- 保管条件：温度が5~35℃の湿気の少ない屋内に保管する。

※使用にあたっては、安全データシート(SDS)をお読み下さい。
※本品は使用方法、使用条件によって本来の性能を発揮できない場合があります。
※事前に目的の用途に適合するか必ず確認の上、ご使用下さい。

性状・性能

成 分		1 本あたりの施工m数	
密 度	1.07g/ml	5×5mm目地 12~13m	8×8mm目地 4~5m
5℃押出し性 (JIS A1439:2016 5.15)		4 秒	
ダンペル 物性	50%引張応力	0.39N/mm ²	
	最大引張応力	1.42N/mm ²	
	最大荷重伸び	310%	
		品名	SRシール 高耐候クリアMAX
		NET.	320ml
		入数	10本 LM専用プライマー(100g)、 刷毛付属

製造・販売元 **SR サンライズ 株式会社** <http://www.sunrise-bg.co.jp/>

本社所在地 / 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1-7-1 (北浜コニシビル10階)

TEL 06-6202-7600

[受発注連絡先]

関東営業所 / 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-30-12 (TAKADAビル8階)
横浜営業所 / 〒224-0061 神奈川県横浜市都筑区大丸3-22 (ウエルカムビル202号)
岡崎営業所 / 〒444-0044 愛知県岡崎市康生通南3-11 (岡崎東ビル2階)
大阪営業所 / 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1-7-1 (北浜コニシビル10階)
広島営業所 / 〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原4-33-41 (第2森下ビル202号)
福岡営業所 / 〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町1-1 (楠本第7ビル8階)

TEL 048-682-0800
TEL 048-682-0800
TEL 06-6202-7600
TEL 06-6202-7600
TEL 092-433-1900
TEL 092-433-1900

■お問い合わせは下記までご連絡ください。

2023.06.3000/13-GM